



TY658S WH

# Tyvek® 400

DuPont™ Tyvek® 후드, 모델 PH30. 후드 날개. 목 및 안면부 고무 밴드 처리. 내부 솔기. 흰색.

이름	설명
제품 참조 번호	TYVPH30SWHA0
원단 및 소재	Tyvek® 400
디자인	후드
솔기	봉제(내부)
컬러	흰색
사이즈	프리 사이즈
수량/박스	100개/박스, 벌크 포장

## 제품 특성 & 상세 정보

DuPont™ Tyvek® 후드, 모델 PH30. 날개 달린 후드. 안면부, 목 부분 고무 밴드 처리. 색상은 흰색이며 프리 사이즈.

Tyvek® 보호복과 함께 착용할 수 있도록 특별히 디자인된 Tyvek® 액세서리는 위험 물질에 보다 많이 노출되는 신체 부위를 보호하는데 도움이 됩니다.

Tyvek® 보호복과 액세서리는 플래시 스펀 고밀도 폴리에틸렌 원단으로 만들어졌으며, 보호력과 내구성, 편안함을 균형있게 제공합니다. 공기와 수증기가 모두 통과할 수 있음에도 수성 액체와 에어로졸은 통과시키지 않습니다. 미세한 입자성 물질과 섬유질(1마이크론 이하 크기)에 대해 탁월한 보호력을 제공하고, 보풀이 매우 적고 정전기 방지 처리가 되어 있으며, 실리콘을 첨가하지 않았습니다.

용도는 의약품 취급, 화학 처리, 정유 및 가스 업계, 일반 유지보수 및 작업, 자동 스프레이 페인팅 등 다양합니다.

## 필요한 추가 장비

- 위험 요소 평가 결과를 바탕으로 호흡기와 눈, 머리, 손, 발 등을 보호할 수 있는 적절한 개인안전 보호구를 착용하십시오.
- 이 보호복은 신체 일부만을 보호합니다. 위험 요소 평가 결과를 바탕으로, 필요 시 다른 내화학성 안전보호구와 함께 착용하십시오.

## 사이즈

Dcode	제품 사이즈
D13395804	프리 사이즈

## 물리적 특성



듀폰 화학 보호복에 사용되는 원단의 기계적 성능과 관련된 정보는 테스트 방법 및 관련 유럽 기준에 따라 확인 가능합니다. 내마모성, 굴곡저항, 인장강도, 뚫림저항과 같은 성능들은 보호력을 평가할 때 도움이 될 수 있습니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
RH 25%에서의 표면 저항, 내부 <sup>7</sup>	EN 1149-1	? 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm	N/A
RH 25%에서의 표면 저항, 외부 <sup>7</sup>	EN 1149-1	? 2,5x10 <sup>9</sup> Ohm	N/A
고온 노출	N/A	Melting point 135 °C	N/A
굴곡 저항 <sup>7</sup>	EN ISO 7854 Method B	>100000 cycles	6 of 6 <sup>1</sup>
두께	DIN EN ISO 534	140 µm	N/A
뚫림 저항	EN 863	>10 N	2 of 6 <sup>1</sup>
마모 저항 <sup>7</sup>	EN 530 Method 2	> 100 cycles	2 of 6 <sup>1</sup>
물 침투 저항	DIN EN 20811	12 kPa	N/A
사다리꼴 인열 저항 (MD)	EN ISO 9073-4	>10 N	1 of 6 <sup>1</sup>
색상	N/A	White	N/A
연소 저항 <sup>7</sup>	EN 13274-4 Method 3	Pass	N/A
인장 강도 (MD)	DIN EN ISO 13934-1	>30 N	1 of 6 <sup>1</sup>
저온 노출	N/A	Flexibility retained down to -73°C	N/A
중량	DIN EN ISO 536	41.5 g/m <sup>2</sup>	N/A

## 침투 및 반발



액체 화학물질에 노출되는 보호복 원단의 침투와 흡수, 반발 지수를 측정할 때에는 EN ISO 6530 시험방법을 사용합니다. 시험 결과는 듀폰 원단이 30% 황산 및 10% 수산화나트륨에 대해 침투 저항과 반발 성능을 제공함을 보여줍니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	EN
액체 반발, 수산화나트륨(10%)	EN ISO 6530	NA	3 of 3 <sup>1</sup>
액체 반발, 황산(30%)	EN ISO 6530	NA	3 of 3 <sup>1</sup>
액체 침투 저항, 수산화나트륨(10%)	EN ISO 6530	NA	3 of 3 <sup>1</sup>
액체 침투 저항, 황산(30%)	EN ISO 6530	NA	3 of 3 <sup>1</sup>

## 경고

- 여기에 제공된 정보는 정보 게재일에 듀폰이 알고 있는 내용과 일치합니다. 이 정보는 새로운 정보 및 지식이 입수되면 수정될 수 있습니다. 제공된 데이터는 제품 특성의 정상적인 범위 내에 들며, 지정된 특정 물질과만 관련이 있습니다. 달리 명시되지 않은 경우, 해당 물질이 다른 물질이나 첨가물과 함께 사용되었다면 본 데이터가 유효하지 않을 수 있습니다. 제공된 데이터를 사양 한계 설정에 사용하거나, 단독으로 설계의 밑바탕으로 사용해서는 안됩니다. 본 데이터는 여러분이 어느 소재의 특정 목적 적합성을 직접 판단하기 위해 실시해야 할 수도 있는 테스트를 대체하지 못합니다. 듀폰은 실제 최종 사용자 환경의 모든 변수들을 예측할 수 없기 때문에 이 정보의 사용과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며, 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 사용 허가나 특허권 침해를 조장하는 근거로 간주될 수 없습니다. 여기에 제공된 정보는 정보 게재일에 듀폰이 알고 있는 내용과 일치합니다. 이 정보는 새로운 정보 및 지식이 입수되면 수정될 수 있습니다. 제공된 데이터는 제품 특성의 정상적인 범위 내에 들며, 지정된 특정 물질과만 관련이 있습니다. 달리 명시되지 않은 경우, 해당 물질이 다른 물질이나 첨가물과 함께 사용되었다면 본 데이터가 유효하지 않을 수 있습니다. 제공된 데이터를 사양 한계 설정에 사용하거나, 단독으로 설계의 밑바탕으로 사용해서는 안됩니다. 본 데이터는 여러분이 어느 소재의 특정 목적 적합성을 직접 판단하기 위해 실시해야 할 수도 있는 테스트를 대체하지 못합니다. 듀폰은 실제 최종 사용자 환경의 모든 변수들을 예측할 수 없기 때문에 이 정보의 사용과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며, 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 사용 허가나 특허권 침해를 조장하는 근거로 간주될 수 없습니다.